

اندیس اکسیژن (LOI) برخی مواد^۱

اندیس اکسیژن (%)	ماده
24.6	بلوط دم دار
16.2	استال
17.4	پلی اتیلن
17.4	پلی پروپیلن
18.3	پلی استایرن
27.0	پلی کربنات
28.0	نایلون 6-6
30.5	پلی کربنات (40% glass filled)
47.0	PVC
60.0	پلی وینیلیدین کلراید
95.0	PTFE

^۱منبع: HANDBOOK OF PLASTIC TESTING AND FAILURE ANALYSIS, Third Edition