

## سختی برخی از مواد پلاستیکی متداول<sup>۱</sup>

Shore D	راکول		پلاستیک
	R	M	
	75-115		ABS
	120	94	استال
		85-105	اکریلیک
	30-125		سلولزی ها
	120	80	PPO
	108-120		نایلون
	118	72	پلی کربنات
60-70			HDPE
40-50			LDPE
75-85			پلی پروپیلن
		68-70	پلی استایرن (GP)
	115		PVC (rigid)
	120	70	پلی سولفون

منبع: HANDBOOK OF PLASTIC TESTING AND FAILURE ANALYSIS, Third Edition